




TECHNISCHES DATENBLATT | TECHNICAL DATASHEET

ARTIKEL ARTICLE	VINTAGE
Rohware Raw Material	Europäisches Rind European raw hides
Herstellung Manufacturing	Made in Europe
Rezeptur Dispensing	Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO- und sonstigen Verordnungen entsprechen. Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd, Chrom VI gemäß RAL UZ 117 No use of azo-dyestuff, solventless, watery finish. Without FCKW, PCB, PCP, Formaldehyde, CHROME VI according to RAL UZ 117.
Größe Dimensions	ca. 4,80 – 5,50 qm
Stärke Thickness	1,1 – 1,3 mm
Lichtechtheit Light Fastness	> = 3 nach DIN EN ISO 105-B02 > = 3 in accordance with DIN EN ISO 105-B02
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	> = 20 N nach DIN EN ISO 3377-1 > = 20 N in accordance with DIN EN ISO 3377-1
Knickverhalten Flexing Resistance	20.000 Knickungen ohne Beschädigungen nach DIN EN ISO 5402 20,000 flexing/bending trials without damage in accordance with DIN EN ISO 5402
Reibechtheit Rubbing Fastness	DIN EN ISO 11640 Veslic > = 3 trocken: 50 Touren > = 3 nass: 20 Touren > = 3 Schweiß (pH 8): 20 Touren DIN EN ISO 11640 Veslic > = 3 dry: 50 cycles > = 3 wet: 20 cycles > = 3 sweat (pH 8): 20 cycles
pH-Wert PH-Value	Mind. 3,5 nach DIN EN ISO 4045 Minimum 3,5 in accordance with DIN EN ISO 4045
Entflammbarkeit Flammability  Schwer entflammbar	DIN EN ISO 1021, Teil 1 und 2 (Komplettmöbel) IMO A.652/16 DIN 75200 BS AU 169 (British standards) BS 5852/1 California TB 117
Gewährleistungen Guarantee	Die Qualitäts-Kriterien der Güte- und Prüfbestimmungen für Polstermöbel (RAL-GZ 430-4) werden erfüllt. The quality criteria of the quality and testing regulations for upholstered furniture (RAL-GZ 430-4) have been met.

Haftung der Zurichtung ist bei naturbelassenen Ledern nicht zu testen.