

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Nostalgie

**Artikel** **NOSTALGIE**  
**Rohware** Deutsches Rind  
**Rezeptur** Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO- und sonstigen Verordnungen entsprechen. Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd, Chrom VI. Naturbelassen mit Wachsfinit.

**Stärke** 1,0-1,1 mm

**Lichtechtheit** Stufe 3-4 nach DIN EN ISO 105-B02

**Weiterreißfestigkeit** DIN EN ISO 3377-1/2 > 50N/mm Lederstärke

**Entflammbarkeit** schwer entflammbar nach DIN 75200,



Voraussetzung für DIN EN ISO 1021

Teil 1 und 2 (Komplettmöbel)

sowie IMO A.652/16.

BS AU 169 (British standards)

BS 5852/1

California TB 117

**Gewährleistungen** Qualitäts- und Prüfkriterien für Polsterleder (RAL-GZ 430-3) werden erfüllt. Die Einhaltung sämtlicher deutscher Polsterledergüterichtlinien wird garantiert.

Knickverhalten und Haftung der Zurichtung sind bei Wachsfinit nicht zu testen.

Geringfügige, tolerierbare Abweichungen sind technisch bedingt möglich.

### History

OBJEKT- UND MÖBELLEDER

**Artikel** **HISTORY**  
**Rohware** Deutsches Rind  
**Herstellung** Deutschland, nach deutschen – weltweit strengsten – Umweltauflagen  
**Rezeptur** Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO- und sonstigen Verordnungen entsprechen. Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd, Chrom VI

**Stärke** 1,0–1,2 mm

**Lichtechtheit** Stufe 5 nach DIN EN ISO 105-B02

**Weiterreißfestigkeit** DIN EN ISO 3377-1/2 mind. 20N/mm Lederstärke

**Knickverhalten** DIN EN ISO 5402 Flexometer (nach Bally)  
30.000 Knickungen ohne Beschädigung

**Reibechtheit** DIN EN ISO 11640 Veslic  
Stufe 4 bei trocken 500 Touren bzw.  
nass 80 Touren oder  
Schweiß 50 Touren

DIN EN ISO 5470-2 Martindale: sehr gut

**Schweißechtheit** DIN EN ISO 105-E04: sehr gut

**Meerwasserbeständigkeit** DIN EN ISO 105-E02: sehr gut

**pH-Wert** mind. 3,5 nach DIN EN ISO 11644

**Haftung der Zurichtung** mind. 2,5 N/cm nach IUF 470

**Entflammbarkeit** schwer entflammbar nach DIN 75200,



Voraussetzung für DIN EN ISO 1021

Teil 1 und 2 (Komplettmöbel)

sowie IMO A.652/16 (Bootsleder).

BS AU 169 (British standards)

BS 5852/1

California TB 117

**Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen** EN-ISO 105-E04. Tests mit alkalischer und saurer Lösung (im pH-Bereich von Urin) ergeben keinerlei Beschädigungen oder Veränderungen.

**Gewährleistungen** Qualitäts- und Prüfkriterien für Polsterleder (RAL-GZ 430-3) werden erfüllt. Die Einhaltung sämtlicher deutscher Polsterledergüterichtlinien wird garantiert.

Geringfügige, tolerierbare Abweichungen sind technisch bedingt möglich.

**G + H Leder GmbH – worauf Sie sich verlassen können.**

Telefon:  
(0 25 64) 974 47  
(0 25 64) 974 48

Telefax  
(0 25 64) 974 49

www.guh-leder.de  
info@guh-leder.de

Nostalgie

History

OBJEKT- UND MÖBELLEDER