




TECHNISCHES DATENBLATT | TECHNICAL DATASHEET

ARTIKEL ARTICLE	NOSTALGIE								
Rohware Raw Material	Europäisches Rind European raw hides								
Herstellung Manufacturing	Made in Europe								
Rezeptur Dispensing	Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO- und sonstigen Verordnungen entsprechen. Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig). Frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd und Chrom VI. Naturbelas- sen mit Wachsfinish. No use of azo-dyestuff, solventless, watery finish. Without FCKW, PCB, PCP, Formaldehyde, CHROME VI according to RAL UZ 117.								
Größe Dimensions	ca. 4,50 – 5,20 qm								
Stärke Thickness	0,9 – 1,2 mm								
Lichtechtheit Light Fastness	> = 2 nach DIN EN ISO 105-B02 > = 2 in accordance with DIN EN ISO 105-B02								
Weiterreißfestigkeit Tear Resistance	> = 20 N nach DIN EN ISO 3377-1 > = 20 N in accordance with DIN EN ISO 3377-1								
Knickverhalten Flexing Resistance	50.000 Knickungen ohne Beschädigungen nach DIN EN ISO 5402 50,000 flexing/bending trials without damage in accordance with DIN EN ISO 5402								
Reibechtheit Rubbing Fastness	<table border="0"> <tr> <td>DIN EN ISO 11640 Veslic</td> <td>DIN EN ISO 11640 Veslic</td> </tr> <tr> <td>> = 3 trocken: 50 Touren</td> <td>> = 3 dry: 50 cycles</td> </tr> <tr> <td>> = 2–3 nass: 10 Touren</td> <td>> = 2–3 wet: 10 cycles</td> </tr> <tr> <td>> = 2–3 Schweiß (ph 8): 10 Touren</td> <td>> = 2–3 sweat (pH 8): 10 cycles</td> </tr> </table>	DIN EN ISO 11640 Veslic	DIN EN ISO 11640 Veslic	> = 3 trocken: 50 Touren	> = 3 dry: 50 cycles	> = 2–3 nass: 10 Touren	> = 2–3 wet: 10 cycles	> = 2–3 Schweiß (ph 8): 10 Touren	> = 2–3 sweat (pH 8): 10 cycles
DIN EN ISO 11640 Veslic	DIN EN ISO 11640 Veslic								
> = 3 trocken: 50 Touren	> = 3 dry: 50 cycles								
> = 2–3 nass: 10 Touren	> = 2–3 wet: 10 cycles								
> = 2–3 Schweiß (ph 8): 10 Touren	> = 2–3 sweat (pH 8): 10 cycles								
Entflammbarkeit Flammability  Schwer entflammbar	DIN EN ISO 1021, Teil 1 und 2 (Komplettmöbel) IMO A.652/16 DIN 75200 BS AU 169 (British standards) BS 5852/1								
Gewährleistungen Garantie	Die Qualitäts-Kriterien der Güte- und Prüfbestimmungen für Polstermöbel (RAL-GZ 430-4) werden erfüllt. The quality criteria of the quality and testing regulations for upholstered furniture (RAL-GZ 430-4) have been met.								